

УДК 677.07:658.56

ВИКОРИСТАННЯ МІЦНОСТІ НИТКИ В ТРИКОТАЖІ

Л.О. КРИЛОВА, Л.А. ДМИТРЕНКО

Київський національний університет технологій та дизайну

Повідомлення 1

У статті розглянуто результати досліджень розривальних характеристик і коефіцієнта використання міцності пряжі і ниток при випробуванні різними методами з метою прогнозування міцності трикотажу. Міцність є одною з основних характеристик трикотажу, тому дослідження факторів, що впливають на неї, являються актуальними

У статті наведені результати дослідження параметрів трикотажу кулірних переплетень гладь і ластик з ниток різної лінійної густини і волокнистого складу: віскозної комплексної нитки і бавовняної пряжі, які суттєво відрізняються за коефіцієнтом тертя. В роботі досліджені розривальні характеристики пряжі та ниток, із яких вироблялись трикотажні полотна. Наведені результати досліджень міцності ниток та пряжі у прямолінійному стані за стандартною методикою, а також розриву нитки петлею та петлею під різними кутами, що моделює навантаження нитки в структурі трикотажу при його розтягненні.

Об'єкти та методи дослідження

Об'єкт дослідження є процес в'язання трикотажу переплетення гладь і ластик з ниток різного волокнистого складу і різної лінійної густини та процес руйнування ниток і пряжі при розтягненні у прямолінійному стані, петлею і петлею під кутом

Предмет досліджень – трикотаж кулірних переплетень гладь і ластик і бавовняна пряжа лінійної густини від 56 текс до 56 текс×5 та віскозна комплексна нитка лінійної густини від 30×2 текс до 30×2 текс×5.

Поставлені у роботі задачі вирішуються за допомогою теоретичних та експериментальних методів досліджень.

Постановка завдання

Метою даної роботи є дослідження впливу волокнистого складу і лінійної густини бавовняної пряжі і віскозних комплексних ниток на їх розривальні характеристики при випробуванні у прямолінійному стані, петлею і петлею під різними кутами, а також дослідження параметрів трикотажних полотен, вироблених із цих ниток і пряжі. Зразки трикотажних полотен вироблено на плоскофанговій машині 6,8,10 класів. Клас обладнання був обраний у відповідності до лінійної густини пряжі та ниток. Зміна лінійної густини пряжі та ниток відбувалась за рахунок зміни кількості їх складень з кроком варіювання лінійної густини 56 текс для бавовняної пряжі і 30×2 текс для віскозної комплексної нитки.

Результати та їх обговорення

Полотна переплетення гладь і ластик 1+1 вироблялись з пряжі та ниток різного волокнистого складу, які суттєво відрізняються за коефіцієнтом тертя. Коефіцієнт тертя для бавовняної пряжі становить 0,29÷0,59 для віскозної комплексної нитки – 0,19 [1]. При виготовленні трикотажних полотен з пряжі та ниток різної лінійної густини змінювали клас машини та довжину нитки у петлі з метою

нормалізації процесу петлетворення і в'язання трикотажу якісної структури. Після виготовлення зразки полотен були приведені в умовно-рівноважний стан і відлежувались протягом доби.

В ході роботи були експериментально визначені такі параметри трикотажу, як довжина нитки в петлі l , щільність по горизонталі N_c , щільність по вертикалі N_p [2]. Розрахунковим методом визначались: петельний крок A , висота петельного ряду B , діаметр нитки та пряжі: розрахунковий d_p , умовний d_y та середній d_c [3]. Ці дані представлені в таблиці 1,2.

Таблиця 1. Параметри трикотажу переплетення гладь

№ зразка	Волокнистий склад пряжі, ниток	Лінійна густина T , текс	L , мм	N_c	N_p	A , мм	B , мм	d_y , мм	d_p , мм	d_c , мм
1	бавовняна пряжа	56	6,12	62	92	1,64	1,10	0,217	0,308	0,263
2	-«-	56×2	8,98	52	80	1,92	1,25	0,306	0,436	0,371
3	-«-	56×3	10,13	40	62	2,53	1,64	0,375	0,534	0,455
4	-«-	56×4	11,23	36	59	2,78	1,82	0,433	0,617	0,525
5	-«-	56×5	11,48	34	56	2,78	1,79	0,485	0,690	0,588
6	віскозна комплексна нитка	30×2	7,77	47	65	2,13	1,54	0,225	0,319	0,272
7	-«-	30×2×2	8,74	48	58	2,08	1,72	0,318	0,452	0,385
8	-«-	30×2×3	9,98	40	49	2,5	2,04	0,390	0,553	0,472
9	-«-	30×2×4	11,92	36	38	2,78	2,63	0,450	0,639	0,545
10	-«-	30×2×5	11,97	36	39	2,78	2,56	0,503	0,714	0,609

Таблиця 2. Параметри трикотажу переплетення ластик

№ зразка	Волокнистий склад пряжі, ниток	Лінійна густина T , текс	L , мм	N_c	N_p	A , мм	B , мм	d_y , мм	d_p , мм	d_c , мм
1	Бавовняна пряжа	56	5,10	107	103	0,94	0,97	0,217	0,308	0,263
2	-«-	56×2	7,76	88	63	1,14	1,59	0,306	0,436	0,371
3	-«-	56×3	9,46	71	52	1,41	1,92	0,375	0,534	0,455
4	-«-	56×4	9,98	66	52	1,52	1,93	0,433	0,617	0,525
5	-«-	56×5	10,30	63	53	1,59	1,95	0,485	0,690	0,588
6	віскозна комплексна нитка	30×2	5,64	109	91	0,92	1,10	0,225	0,319	0,272
7	-«-	30×2×2	8,42	79	53	1,27	1,89	0,318	0,452	0,385
8	-«-	30×2×3	9,67	65	53	1,54	1,99	0,390	0,553	0,472
9	-«-	30×2×4	10,45	59	46	1,69	2,17	0,450	0,639	0,545
10	-«-	30×2×5	11,07	60	40	1,70	2,50	0,503	0,714	0,609

В роботі були досліджені розривальні характеристики трикотажних полотен [4], а також пряжі та ниток, з яких вироблені ці полотна. Розривальні характеристики ниток визначались різними методами, зокрема: у прямолінійному стані за стандартною методикою [5], а також розрив нитки петлею [6] і розрив нитки петлею під різними кутами. У структурі трикотажних переплетень нитки зігнуті та стиснуті, тому метод розриву нитки петлею моделює навантаження нитки в структурі трикотажу. Метод випробування міцності нитки в петлі відомий, він включений в якості обов'язкового в стандарт США ASTM-D-204 на методи дослідження швейних ниток і пропонується для вітчизняних стандартів як додатковий критерій оцінки якості швейних ниток для прогнозування міцності і витривалості швів для виробів технічного і спеціального призначення [6]. Нитки в трикотажі зігнуті, нахилені по відношенню

до вертикалі під різними кутами, в залежності від структури переплетення. В роботі досліджено міцність нитки петлею при різних кутах нахилу (від 0° до 43°). Результати досліджень представлені у таблиці 3.

Таблиця 3. Розривальні характеристики бавовняної пряжі та віскозної комплексної нитки

Метод розтягування нитки до розриву		Лінійна густина, Т, текс	Розривальне навантаження, P_H, H	Розривальне навантаження, що приходиться на одну нитку, P_{1H}, H	Коефіцієнт використання міцності нитки, K_H	Лінійна густина, Т, текс	Розривальне навантаження, P_H, H	Розривальне навантаження, що приходиться на одну нитку, P_{1H}, H	Коефіцієнт використання міцності нитки, K_H	
										бавовняна пряжа
У прямолінійному стані:		56	7,74	7,74	1,00	30×2	14,1	14,11	1,00	
		56×2	13,99	7,00	0,90	30×2×2	26,62	13,31	0,94	
		56×3	19,60	6,53	0,84	30×2×3	39,59	13,20	0,94	
		56×4	26,99	6,75	0,87	30×2×4	52,96	13,24	0,94	
		56×5	33,24	6,65	0,86	30×2×5	68,50	13,70	0,97	
Петлею:		56	14,5	7,25	0,94	30×2	19,38	9,69	0,69	
		56×2	27,93	6,98	0,90	30×2×2	32,83	8,21	0,58	
		56×3	39,40	6,57	0,85	30×2×3	55,17	9,20	0,65	
		56×4	52,23	6,53	0,84	30×2×4	76,83	9,60	0,68	
		56×5	65,46	6,55	0,85	30×2×5	99,67	9,97	0,71	
Петлею під кутом:		0^0	56	14,5	7,25	0,94	30×2	19,38	9,69	0,69
		13^0	56	12,99	6,49	0,84	30×2	18,13	9,07	0,64
		23^0	56	12,83	6,41	0,83	30×2	18,13	9,07	0,64
		43^0	56	12,23	6,12	0,79	30×2	15,87	7,94	0,56

Розривальне навантаження, що приходиться на одну нитку P_{1H} при випробуванні її різними методами, розраховувалось як відношення середнього розривального навантаження ниток P_H до кількості ниток, що чинять опір розриву (n):

$$P_{1H} = \frac{P_H}{n} \quad (1)$$

Для оцінки втрати міцності нитки був визначений коефіцієнт використання міцності нитки K_H , який показує, наскільки зберігається міцність нитки при випробуванні її різними методами у порівнянні з вихідною міцністю одиночної нитки $P_{од.н}$ при випробуванні її у прямолінійному стані:

$$K_n = \frac{P_{1n}}{P_{од.n}} \quad (2)$$

Зі збільшенням лінійної густини бавовняної пряжі і віскозної комплексної нитки розривальне навантаження зростає при випробуванні їх у прямолінійному стані (рис.1) і петлею (рис.2), причому міцність віскозної комплексної нитки при випробуванні у прямолінійному стані більша, ніж бавовняної пряжі.




Рис.1. Залежність розривального навантаження нитки при випробуванні її у прямолінійному стані від лінійної густини пряжі




Рис.2. Залежність розривального навантаження нитки при випробуванні її петлею від лінійної густини пряжі

Міцність нитки втрачається більше при розриві її петлею, ніж при розриві у прямолінійному стані для обох видів сировини, але значно більше для віскозної комплексної нитки. Коефіцієнт використання міцності нитки К для бавовняної пряжі при розриві її петлею знаходиться в межах 0,84÷0,94, а для віскозної комплексної нитки при розриві тим же методом 0,58÷0,71.(рис 3)




Рис.3. Залежність коефіцієнта використання міцності нитки від лінійної густини пряжі та ниток при розриві їх петлею




Рис.4. Залежність коефіцієнта використання міцності пряжі та ниток від кута нахилу.

Коефіцієнт використання міцності нитки при збільшенні кількості складень зменшується у порівнянні з одиночною ниткою, що можна пояснити нерівномірністю нитки по довжині. За спостереженням під час проведення дослідів не всі нитки розриваються одночасно. Після розриву хоча б одної нитки відбувається перерозподіл навантаження між нитками, що ще не розірвались, і як результат розрив відбувається швидше та розривне навантаження буде менше. Вірогідність потрапляння

дефектних місць у пряжі або ниток при випробуванні у кілька складень збільшується, на рис.4 представлена залежність коефіцієнту використання міцності нитки при випробуванні нитки петлею під різними кутами. З наведеного графіка видно, що міцність при випробуванні даним методом втрачається більше для віскозної комплексної нитки ($K = 0,69 \div 0,56$), ніж для бавовняної пряжі ($K = 0,94 \div 0,79$), хоча вихідна міцність віскозної комплексної нитки була майже в 2 рази вищою від міцності бавовняної пряжі.

Висновки

1. Результати досліджень міцності нитки (пряжі) при випробуванні її різними методами показали, що і для віскозної комплексної нитки і для бавовняної пряжі міцність втрачається найбільше при випробуванні петлею і петлею під кутом. Найвище значення коефіцієнт використання міцності нитки досягає при випробуванні її у прямолінійному стані.
2. При розриві петлею віскозна комплексна нитка втрачає свою міцність більше ($K = 0,58 \div 0,71$), ніж бавовняна пряжа ($K = 0,84 \div 0,94$) у зв'язку з чим можна прогнозувати падіння міцності трикотажу з віскозної комплексної нитки в порівнянні з трикотажем з бавовняної пряжі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Мортон В.Е., Херл Д.В.С. Механические свойства текстильных волокон, Манчестер-Лондон, 1962, «Легкая индустрия», – 197. – 184 с.
2. ГОСТ 8846-87 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров прекося, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле.
3. Шалов И.И., Далидович А.С., Кудрявин Л.А. Технология трикотажного производства, Москва, «Легкая и пищевая промышленность», – 1984. – 292 с.
4. ГОСТ 8847-85 Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных.
5. ГОСТ 6611.2-73 Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве.
6. Беденко В.Е., Полушкин А.А. Прочность петель на разрыв, Технический текстиль, – 2003. – №6.